

FDV dokument for FABRIKKBLANDET BETONG

1. Betongkvalitet

Alle typer vanlig fabrikkblandet betong produsert ihht. Norsk Standard NS-EN 206-1.

2. Produktets anvendelse

Betongkonstruksjoner som såle, gulv, dekker, vegger, søyler m.m.

3. Tekniske data og bestanddeler

Betong er et konstruksjonsmateriale på mineralbasis Inneholder:

- Tilslag (sand og singel)
- Sement
- Micro-silica
- Tilsetningsstoffer for tilpassing av egenskaper
- Evt. fiberarmering

Egenvekt: 2300 – 2600 kg/m³

4. Vedlikehold

Produktene krever normalt ikke vedlikehold.

Eksponert betong bør for øvrig ikke rengjøres eller utsettes for syre eller syrebaserte rengjøringsmidler. I tilfeller der dette er aktuelt kontaktes produsenten for veiledning om beskyttelse av betongen.

5. Destruksjon

Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling.

Betong kan gjenbrukes som fyllmasse.

Armering fjernes før betong gjenbrukes som fyllmasser.

6. Standarder og godkjenninger

Syltemoa Sandtak AS har produsert betongen ihht. NS-EN 206-1 og har dermed utført nødvendige tiltak for at den hervede betongen skal ha tilfredsstillende bestandighet.

Stedlig utstøping og valg av betong i rett fasthet- og bestandighetsklasse til de påkjenninger som den skal utsettes for, er avgjørende for bestandigheten av betong.